

Trae-Lyx Naturel

Bichemie Coatings
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
T. + 31 (0)320-285356
F. + 31 (0)320-285350

Beschrijving:

Trae-lyx Naturel beschermt onzichtbaar met **naturel look:** het oppervlak lijkt onbehandeld.

Trae-lyx Naturel is een zeer hoogwaardige, waterverdunbare 2-componentenlak

De lak is reukarm, soepel te verwerken, zeer strak vloeiend en snel drogend.

De droge laag is zeer elastisch en niet vergelend. Biedt weerstand tegen slijtage, huishoudchemicaliën, schoenstrepen en (micro-) krassen.

Trae-lyx Naturel is opmerkelijk duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

Trae-lyx Naturel kan op donkere houtsoorten wanneer deze in dikke lagen word aangebracht een witte was geven

Toepassing:

Trae-lyx Naturel kan o.a worden toegepast op parket- en plankenvloeren, betonlookvloeren, in woonruimten, winkels, restaurants en openbare ruimten.

Eigenschappen bij 20°C en 65 % R.V.

Glansgraad	:	ultra mat < 5%
Kleur	:	Blank
Slijtvastheid		
SIS	:	60 mg volgens SIS-92.35.091 kg/2000 omw
CS 17	:	30 mg ASTM D4060/1kg/1000 omw
Vaste stofgehalte:	:	ca. 32 %
Dichtheid	:	1.08 kg/l
Vlampunt:	:	n.v.t.
pH-waarde	:	8
Theoretisch verbruik	:	10 – 12 m ² /l, sterk afhankelijk van de houtsoort.
Verwerkingstijd	:	2 – 3 uur (potlife)
Stofdroog	:	30 min. – 1 uur
Overschilderbaar	:	5– 7 uur
Licht belastbaar	:	12 – 16 uur
Volledig belastbaar	:	7 dagen
V.O.S.	:	4%
Verpakking	:	750 ml en 2,5 liter

Trae-Lyx Naturel

Bichemie Coatings
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
T. + 31 (0)320-285356
F. + 31 (0)320-285350

Opslag : Droog, koel en vorstvrij

Houdbaarheid in de bus : Tenminste 2jaar na productie datum, mits koel
En droog in onaangebroken verpakking bewaard.
Na opening beperkt houdbaar.

Applicatie gegevens:

Verwerkingmethode : Kwast of kortharige niet pluizende vachtroller.
Voor industriële applicatie met
giet-, rol- of spuitapparatuur kunt u advies inwinnen
bij onze specialisten.

Voorhandeling ondergrond : De ondergrond dient schoon, droog, was- en vetvrij te
zijn. Oude, intact zijnde lagen goed ontvetten,
polishlagen verwijderen met Trae-lyx
Polishverwijderaar en daarna aanschuren. Niet
aanbrengen op vochtuithardende PU laklagen. Op
onbekende ondergronden een proefopstreek maken.
Op houtsoorten met wateroplosbare inhoudstoffen
en/of pH-gevoeligheid is het toepassen van Trae-lyx
Grondlak noodzakelijk.

Verdunnen : Trae-lyx Naturel is gebruiksklaar. niet verdunnen, omdat
dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen
nadelig beïnvloed wordt.

Verwerking : Verharder voor gebruik goed schudden. Voeg de
verharder toe aan de naturellak basis.
Meng direct goed door. Wacht circa 10 minuten
en roer nogmaals goed door alvorens te
verwerken. Door het melkachtige uiterlijk van naturel
ontstaan tijdens het rollen wittige waasplekken, die
tijdens het drogen geheel verdwijnen.
Naturel gelijkmatig verdelen en geen plasjes achterlaten.
Verwerkingstijd is 2 – 3 uur bij 20 graden
Celsius. Bij een lagere temperatuur en/of hogere rlv
vertraagt de droogtijd. Altijd pas een volgende laag
aanbrengen als de vorige volledig droog is.
Maak nooit meer aan dan in verwerkingstijd verwerkt
kan worden

Trae-Lyx Naturel

Bichemie Coatings
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
T. + 31 (0)320-285356
F. + 31 (0)320-285350

Niet verwerken bij (vloer) temperatuur lager dan 10° C en/of een relatieve lucht- vochtigheid hoger dan 80 %. Zorg voor voldoende ventilatie (géén tocht !!) tijdens het aanbrengen en drogen van de lak. Altijd volle lagen aanbrengen.

Laagopbouw	:	Een slijtvast laksysteem bestaat uit minimaal 3 volle lagen van elk 10 – 12 m ² /l.
Applicatie condities	:	minimaal 10° C en maximaal 80% relatieve luchtvochtigheid.
Schoonmaken gereedschap	:	Met ruim water.
Onderhoud	:	Trae-lyx naturel lak dient te worden onderhouden met de Trae-lyx onderhoudsmiddel Naturel.
Bijzonderheden	:	Niet aanbrengen op vocht en zuur uithardende PU laklagen.

Veiligheid

Trae-lyx naturel basis heeft geen gevaren codering

De verharder bevat isocyanaten in is aangemerkt als Xn-schadelijk. Zie voor uitgebreide veiligheidsinformatie het veiligheidsinformatieblad Trae-lyx naturel. Buiten bereik van kinderen bewaren. Contact met ogen en huid vermijden.

Niet eten, roken of drinken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Restanten afgeven aan de inzameldienst Chemisch Afval.